

### Descrição

Eletrodo de revestimento básico refinada estrutura metalúrgica e de altíssima resistência mecânica. O depósito é ligado ao Níquel com adições de Cromo e Molibdênio – que homoganeamente se distribuem - garantindo alta tenacidade à baixas temperaturas (< 50°C). Podendo ser para aplicações multipasses, apresenta elevada resistência à trincas garantida pelo Baixo Teor de Hidrogênio. É extensamente usado para uma elevada faixa de aços fundidos ou forjados e aços do tipo ferramenta.

### Características

Revestimento do tipo básico

Baixo teor de Hidrogênio Difusível (H4)

Soldabilidade em todas as posições – exceto vertical descendente

Rendimento superior 65%

Excepcional remoção de escória – Auto Destacável

### Aplicações de Campo

Soldagem de Aços de Granulação Fina com resistência até 720 Mpa, Aços de Construção – Tipo SAC 50, Aços Fundidos ou Forjados, aços ligado ao Cr e Mo (SAE 4340, 4140, etc) e aços ao Cr-Ni-Mo, Soldagem de trilhos e equipamentos para Alta Pressão e aplicações onde se requeira Alta Tenacidade.

### Propriedades Mecânicas

Resistência Tração	660-670 Mpa
Limite Elástico	550-560 Mpa
Alongamento	24-25%
Impacto	40J (-50°C)
Condição : AW (As Welded)	

### Composição Química Típica

C	Si	Mn	Cr	Mo	V	Ni
0,07	0,50	1,00	0,10	0,30	0,02	1,55

### Propriedades Mecânicas

	Resistência Relativa ao Desgaste			
	Baixa	Média	Alta	Elevada
Corrosão/Oxid				
Fadiga Térmica				
Res. Tração				
Alongamento				

### Metal de Base

Aços Carbono, HY-80/HY-100 Aços ligado ao Cr-Mo / Cr-Mo-Ni e de Alta Resistência até 650 Mpa

### Parâmetros de Soldagem

Ø (mm)	Tensão (V)	Amperagem (A) CC+	Corrente
2.50	20 - 30	85 - 105	CC +
3.25	22 - 32	100 - 150	CC +
4.00	24 - 34	130 - 200	CC +
5.00	24 - 34	195 - 265	CC +
6.00	26 - 34	220 - 310	CC +


### Procedimento Soldagem

Pré-aquecimento e Temperatura de interpasse entre 200 - 315°C – dependendo do tipo de aço

As Welded condition

Para melhoria das propriedades mecânicas – cordões entre 2-3mm de espessura.

### Posição Soldagem



### Diâmetro e Embalagem Disponível

Ø (mm)	Embalagem	Peso (Kg)
2.5 a 3.25 X 350	Lata Metálica	18
4.0 a 5.0 X 450	Lata Metálica	25